

O - těsnění v metráži

31.03.2025

ø 5,33 mm x 2 m

Objednací č. 00943612**Množství v balení** 1**Balení** ks

Technické vlastnosti

Vnější průměr (D) 5,33 mm**Délka (L)** 2 m**Materiál** akrylonitril-butadienový kaučuk
NBR 70 Shore

Doplňující informace

O - TĚSNĚNÍ NBR 70 SHORE

Kulaté šňůry se většinou používají jako výchozí materiál pro kulaté šňůrové kroužky a jsou srovnatelné s O-kroužkem, pokud jde o manipulaci a aplikaci. Používá se jako statické těsnění např. pro utěsnění větších potrubních spojů a jako těsnění víka v konstrukci nádob. Kulaté šňůry se často používají k opravám na místě a tam se montují "na míru".

Tupo spoj kulatých šňůr s kulatým lankovým kroužkem lze v závislosti na tom provést pomocí kyanoakrylátového nebo dvousložkového lepidla na. Pro použití v mořské vodě nebo jiné náročnější použití je však nutné spojení nárazovou vulkanizací.

Zpravidla se předem nařezané kulaté šňůry spojují kyanoakrylátovým lepidlem (např. Loctite 406 ®). Limit provozní teploty je přibližně 80 °C.

Naleznete v katalogu na stránce

Normované díly 214